

محصول (PRODUCT)	مواد میکرونیزه (Micronized Material)	
	K53	
آنانلیز شیمیایی CHEMICAL ANALYSIS (%)	SiO ₂	80±2
	Al ₂ O ₃	13.5
	Fe ₂ O ₃	0.5
	TiO ₂	0.7
	CaO	0.2
	MgO	0.1
	K ₂ O	1±0.2
	Na ₂ O	0.2
	SO ₃	0.04
	L.O.I	2.87
آنانلیز مینرالی MINERALOGICAL ANALYSIS	Kaolinit	*
	Feldspar	—
	Quartz	*
	Mica	*
	Pyrophilit	*
خواص فنی TECHNICAL PROPERTIES	MOR (Kg/cm ²) / استحکام خمشی	<5
	Contraction at 1200 °C انقباض در 1200 °C	2
	Water Absorption at 1200 °C جذب آب در 1200 °C	20±1
	Brightness at 1200 °C	Light Cream
	Physical form / شکل فیزیکی	Micronized
کاربردهای مشتریان CUSTOMERS APPLICATION	بلوک سبک گازی / AAC Blocks	